

Марка стали		Вид поставки												
03Н18К9М5Т		Штамповки и прутки — ТУ 14-1-1898-76.												
Массовая доля элементов, %									Температура критических точек, °С					
C	Si	Mn	S	P	Co	Ni	Mo	Ti	Ac ₁	Ac ₃	Ar ₁	Ar ₃	Mn	Mk
≤ 0,03	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,010	≤ 0,010	8,50–9,50	17,5–18,5	4,50–5,50	0,60–0,90	560–600	700–740	—	—	150–180	60–80
Механические свойства при комнатной температуре														
НД	Режим термообработки			Сечение, мм	σ _{0,2} , Н/мм ²	σ _в , Н/мм ²	δ, %	ψ, %	КСУ, Дж/см ²	HV	K _{IC} , МН/м ^{3/2}			
	Операция	t, °С	Охлаждающая среда											
ДЦ	Закалка	820–850	Воздух	Образцы	1900	2100	8	50	50	—	—			
	Старение, 3 ч	480–520	Воздух									2300 ¹	20 ²	
	Закалка	820	Воздух	Образцы	650–800	1000–1800	19–21	70–75	180–250	280–320	—			
	Старение, 3 ч	480	Воздух	Образцы	1800–2000	1950–2100	6–9	30–50	40–50	540–620	95–170			
¹ σ _в ^H .														
² КСУ _p .														
Назначение. Сосуды высокого давления в химической промышленности, судостроении, криогенной технике, высоконагруженные детали машин и механизмов, эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера.														
Сталь мартенситно-старяющая.														
Сталь выплавляют в вакуумных печах (индукционных и дуговых) из чистых шихтовых материалов.														
Предел выносливости, Н/мм ²			Термообработка	Ударная вязкость, КСУ, Дж/см ² , при t, °С						Термообработка				
σ ₋₁	τ ₋₁	N		+20	0	-20	-40	-60	-80					
650–750	—	10 ⁷	Закалка 820°С. Старение 480°С.	—	—	—	—	—	—	—				
Коррозионная стойкость														
Вид коррозии		Среда			t, °С	Длительность, ч		Балл стойкости						
Общая		Сопротивление коррозии под напряжением этой стали превосходит сопротивление нержавеющей сталей мартенситного класса при одинаковом уровне напряжений.												
Точечная														
Коррозионное растрескивание														
Межкристаллитная														
Технологические характеристики														
Ковка			Охлаждение поковок, изготовленных											
Вид полуфабриката	Температурный интервал ковки, °С	из слитков				из заготовок								
		Размер сечения, мм		Условия охлаждения		Размер сечения, мм		Условия охлаждения						
Слиток	1200–800	Воздух												
Заготовка														
Свариваемость			Обрабатываемость резанием						Флокеночувствительность					
Хорошо сваривается в тонких и массивных сечениях.			Легко обрабатывается						—					
									Склонность к отпускной хрупкости					
									—					